

SOPLAST EXPORT

Société industrielle
Granulation de PVC et TR
Fabrication de Semelle
Route Mahdia Km 3.5 poudrière 2
Sfax (Tunisie)
Tél: (+216) 74 432 322. 74 432 230
FAX : (+216) 74 432 220



سوبلاست للتصدير

الشركة الصناعية
لمحبب البلاستيك والمطاط
صناعة الآلة
طريق المهدية كلم 3,5 البو دريار 2
صفاقس (تونس)
الهاتف : 74 432 322 - 74 432 230 (216)
الفاكس : 74 432 220 (216)

Fiche technique produit

PRODUIT : PVC Cable Couche Extérieure
DATE EMISSION : 10/06/2014
REF :10/2014

CARACTERISTIQUE	METHODE D'ANALYSE	UNITE DE MESURE	RESULTAT	
FORCE A LA RUPTURE	ASTM D412	Mpa	18	±1
ALLONGEMENT A LA RUPTURE	ASTM D412	%	400	±20%
DURETE	ASTM D412	Deg (shore A)	90	±1%
DENSITE	ASTM D412	g/cm ³	1.50	±1%

*valeurs mesurées sur plaques injectées