



Fiche technique produit

PRODUIT : PVC Cable Isolation
DATE EMISSION : 10/06/2014
REF :11/2014

CARACTERISTIQUE	METHODE D'ANALYSE	UNITE DE MESURE	RESULTAT	
FORCE A LA RUPTURE	ASTM D412	Mpa	15	±1
ALLONGEMENT A LA RUPTURE	ASTM D412	%	480	±20%
DURETE	ASTM D412	Deg (shore A)	74	±1%
DENSITE	ASTM D412	g/cm ³	1.46	±1%

*valeurs mesurées sur plaques injectées