

SOPLAST EXPORT

Société industrielle
Granulation de PVC et TR
Fabrication de Semelle

Route Mahdia Km 3.5 poudrière 2
Sfax (Tunisie)
Tél: (+216) 74 432 322. 74 432 230
FAX : (+216) 74 432 220



سوپلاست للتصدير

الشركة الصناعية
لمحبب البلاستيك والمطاط
صناعة الأتعة
طريق المهدية كلم 3,5 البو دريار 2
صفاقس (تونس)

الهاتف : 74 432 322 - 74 432 230 (216)
الفاكس : 74 432 220 (216)

Fiche technique produit

PRODUIT : PVC INJECTION D55
DATE EMISSION : 10/01/2014
REF : 1/2011

CARACTERISTIQUE	METHODE D'ANALYSE	UNITE DE MESURE	RESULTAT	
FORCE A LA RUPTURE	ASTM D412	Mpa	9.3	±3
ALLONGEMENT A LA RUPTURE	ASTM D412	%	340	±5
DURETE	ASTM D412	Deg (shore A)	55	±0.1
RESISTANCE A L'ABRASION	ASTM D412	mm ³ loss	220	±20
POIDS SPECIFIQUE	ASTM D412	g/cm ³	1.20	±0.5

* valeurs mesurées sur plaques injectées